

Sposób użycia

Prawidłowo przechowywany płyn powinien mieć jednolitą białą konsystencję o gęstości 1,15kg/l.

Płyn Contactrete należy nakładać na suchą/wilgotną matową i odtłuszczoną powierzchnię betonu o temp. +5°C do 30°C.

Prawidłowe zużycie płynu Contactrete wynosi od 0,25 ml/m² do 0,30 ml/m².

Czas schnięcia 4 godziny - do tego czasu chronić powierzchnię przed opadami deszczu.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temp. + 5°C - 30°C do 12 miesięcy od daty produkcji.

Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami.

Po zakończeniu prac należy natychmiast umyć narzędzia. Po zaschnięciu preparat nie jest rozpuszczalny w wodzie.

*produkt dla
specjalistów
od specjalistów!*